

Beteckning GG09776	Utgåva 2	Giltig från 2012-09-20	Utarbetad av Lars Hellström	Godkänd av / Sign Jörgen Sundgren /
------------------------------	-------------	---------------------------	--------------------------------	----------------------------------------

	<u>Benämning</u>	<u>PN-kod</u>	<u>Ytbehandling</u>
--	------------------	---------------	---------------------

Omfattar:	Passivering av rostfritt stål	2610	Passivering, rostfritt
	Passivering av koppar	2611	Passivering, Koppar
	Passivering enl. standard	2699	Passivering enligt standard

Allmänt: Gods behandlas enligt denna norm om inget annat anges i beställning. Anvisningar på ritning ska gälla. Behandlingen utförs på ett fackmannamässigt sätt för respektive process, enligt förprogrammerade recept i våra styrprogram eller enligt ett process- / riggkort (P / R-kort). För att säkerställa egenskaperna på utfört arbete har ytbehandlingsprocessen kvalificerats. Detta innebär fastställande av styr- och toleransgränser för processparametrar samt rutiner för processtyrning , vilka dokumenterats. Analyser av baden sker enligt schema och dokumenteras.

Uppgift om var kontaktmärken efter uppfästning av detalj får / inte får finnas, skall anges i beställning. I annat fall placeras dessa enligt vad som är lämpligast ur produktionssynpunkt.

Provexa rekommenderar alla kunder att använda blankett "Beställning ytbehandling" som finns på vår hemsida. www.provexa.com

Skikt-egenskaper: Passiveringsskiktets tjocklek är inte mätbart. Behandlingens effekt testas i en 5% Natriumkloridlösning, varvid godset inte ska uppvisa rost inom 20 timmar.

De flesta rostfria stålsorterna kan passiveras, men kräver olika bad, tid och temperaturer.

Kontroll: Före ytbehandling

Kontroll, utöver att identifiera uppenbara transportskador, görs ej.

Efter ytbehandling

Detaljen skall ha ett jämnt utseende utan klart synliga behandlingsfel såsom fläckar eller missfärgningar. Sköljning skall vara väl utförd.

Kontrollkort över utförd ytbehandling upprättas endast efter beställning.

Packning: Normalt packas gods på samma sätt som när det ankom, dock så att ytbehandlingen inte skadas vid normal transport.

Reklamation: Vid ett eventuellt reklamationsförfarande ska alltid Provexas Arbetsordernummer anges och eventuella returfrakter sker på beställarens bekostnad tills ansvarsfrågan är utredd.

Leveransbestämmelser: Vi tillämpar Allmänna leveransbestämmelser för legoytbehandlingstjänster YLK-1